

No rapport: 1801219
Version: 1

Montréal
Tél. : (514) 789-2440
Longueuil
Tél. : (819) 566-8855

Sherbrooke
Tél. : (819) 566-8855
Québec
Tél. : (418) 871-9330

Trois-Rivières
Tél. : (819) 375-4401
Laval
Tél. : (450) 686-6008




RAPPORT D'ANALYSE DES MATÉRIAUX

No dossier:	F1416623001	Type matériau:	-----	
No échantillon:	18-02922	# réf: voir remarque	Calibre: MG 112	
Client:	Consortium Smi - Stavibel	Usage:	-----	
Adresse:	75, rue Queen	Prélevé par:	Client	le : 2018-05-31
Ville:	Montréal	Reçu le:	2018-05-31	
Code postal:	H3C 2N6	Provenance:	Non-définie	
Projet:	Essais en laboratoire	Localisation:	non définie	
Site:		Essai(s) complété(s) le:	2018-06-01	

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE (LC 21-040)

Tamis (mm)	Passant %	Spécifications	
		Min.	Max.
112	100	100	100
80	68		
56	60		
40	55		
31.5	54		
20	51		
14	48		
10	45		
5	40	12	100
2.5	35		
1.25	27		
0.630	14		
0.315	5		
0.160	2		
0.080	0.6	0.0	10.0



Légende: * non-conformité

Module de finesse : 4.77 Cc : 0.103 Cu : 119.826 % pierre : 59.5 % sable : 39.9 % silt : 0.6

Remarques : Banc nord dépotoire

Préparé par:

Sylvie Daigle, technicienne senior

2018-06-01

Vérfié par:

Jean-François Poulin, ing.

2018-06-01